

II. Résultats des essais de fatigue sur le SMC A

N éprouvette	σ_{max} [MPa]	NR	log NR
535/ 11	82	205	2.31
535/ 10	76	6239	3.795
535/ 13	70	4421	3.645
535/ 12	70	2159	3.334
538/ 9	70	1190	3.075
536/ 3	58	32360	4.51
536/ 1	58	80416	4.9
538/ 4	58	3166	3.5
535/ 15	56	123680	5.09
538/ 6	54	193155	5.286
535/ 14	53	8730	3.94
538/ 5	53	2151	3.33
535/ 7	52	109923	5.041
538/ 2	48	1846	3.266
538/ 3	41	1000000	6
535/ 19	41	304794	5.484
535/ 22	41	338553	5.529
536/ 2	39	362200	5.559
535/ 17	39	134862	5.129
535/ 21	31	1000000	6